

Materialdatenblatt

GC green M2571 7G3 A

Compound mit 20 Gew.-% Faser aus Sonnenblumenkernhülsen und Holz.

Fasern aus Sonnenblumenkernhülsen sind ein Nebenprodukt der Sonnenblumenölproduktion. Sie sind GVO-frei, keine Konkurrenz zu Lebensmitteln und erfordern keine zusätzlichen Anbauflächen. Golden Compound green hat einen niedrigeren Carbon Footprint als vergleichbare Materialien.

Mechanische Eigenschaften

<i>Eigenschaft</i>	<i>Norm</i>	<i>Einheit</i>	<i>Wert, trocken</i>
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1,3
MVR	ISO 1133 (190 °C/5 kg)	cm ³ /10 min	50
E-Modul	ISO 527	MPa	1600
Zugfestigkeit	ISO 527	MPa	16
Bruchdehnung, nominell	ISO 527	%	4,3
Charpy ungekerbt _{23 °C}	ISO 179/1eU	kJ/m ²	9,4
Charpy gekerbt _{23 °C}	ISO 179/1eA	kJ/m ²	4,8

Thermische Eigenschaften

Wärmeformbeständigkeit HDT B	ISO 75-1 (0,45 MPa)	°C	92
------------------------------	---------------------	----	----

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	°C	160 - 180
Werkzeugtemperatur	°C	20 - 60
Trocknungstemperatur	°C	80
Trocknungsdauer	h	6 – 8
Maximale Restfeuchte	%	0,04